



# Viniles de transferencia térmica Siser

## Guía de valores y ajustes de corte Roland GS-24



	EasyWeed®	Easyweed® Foil	EasyWeed® ELECTRIC	EasyWeed® STRETCH	Easyre ective™	Easyweed® Extra	Easyweed® SubBlock	EasyPATTERNS®
Navaja:	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados
Presiõ n:	80-90 gramos	80-90 gramos	80-90 gramos	80-90 gramos	100-120 gramos	80-90 gramos	80-90 gramos	80-90 gramos
Offset:	.250	.250	.250	.250	.250	.250	.250	.250
Velocidad:	25-50 cm/s	25-50 cm/s	25-50 cm/s	30 cm/s	25-50 cm/s	25-50 cm/s	30 cm/s	25-50 cm/s



	EasyWeed® ADHESIVE	Metal	Glitter	Holographic	STRIPFLOCK PRO®	Brick™600	BLACKBOARD®
Navaja:	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	60 grados	45 grados
Presiõ n:	80-90 gramos	180-190 gramos	180-190 gramos	180-190 gramos	80-120 gramos	210 gramos	70-80 gramos
Offset:	.250	.250	.250	.250	.250	.325	.250
Velocidad:	25-50 cm/s	30 cm/s	30 cm/s	30 cm/s	30 cm/s	30 cm/s	50 cm/s

**Easyweed®**

**Se adhiere a:**

- 100% Algodón • Mezclas de Poliéster/Algodón
- 100% Poliéster • Cuero/Piel

**Cómo aplicar:**

- Cortar la imagen en ESPEJO y depilar
- Precalentar la prenda por 2-3 segundos
- Planchar a **150°C/305°F**, con una presión media por **10-15 segundos**
- Quitar el liner protector **caliente** o en frío

**Instrucciones de lavado:**

- No lavar antes de 24 horas de la aplicación
- Lavado con agua tibia o fría y con detergente suave
- No usar blanqueador ni tintorería
- Secar con ajuste normal
- No se aconseja lavar a mano

**Navaja:** 45°/60°    **Composición:** PU    **Detalles:** SI    **Micrones:** 90

